


Nazwa / Name
Numer kodu / Code number

T58/41/18-3C90
4327 030 75341



Magnetical dimensions according to: / Właściwości magnetyczne zgodne z: IEC 205

$\Sigma l/A$ (mm ⁻¹)	$\Sigma l/A^2$ (mm ⁻³)	A_e : 152 mm ²		l_e : 152 mm	V_e : 23223 mm ³
1.0	0.0066				
					Weight/Waga: ≈ 112 g

Specified value / Wartości specyfikowane

Symbol Symbol	Nominal Nominał	Unit Jednostka	Frequency Częstotliwość f [kHz]	Induction Indukcyjność [mT]	I_{AC} [mA]	Turns (Liczba zwojów) (3)	Equipment (Sprzęt pomiarowy) (1)	Temperature Temperatura t [°C]
Pv	<2.6	W	25	200	---	5	---	100
Pv	<2.6	W	100	100	---		---	100
Al	2889±20%	nH	100	<0.1	0.62		HP-4284A	25±3

(1) Or similar / Lub podobny

(2) Average within the specified value


Individual values could go up +10%

Dopuszczalna różnica między pojedynczą wartością pomiaru a średnią wartością strat mocy dla próbki pomiarowej +10%

(3) Diameter of the wire 0.5 mm / Średnica drutu 0.5 mm

VISUAL REQUIREMENTS according to: I-15-002

KONTROLA WIZUALNA według: I-15-002

 UN-D 28 Ra w mikrometrach (μm)		Tolerances unless otherwise stated Tolerancja (jeśli nie ustalono inaczej) Dimensions Wymiary ±3% Angle Kąt		 UN-D 603		Name Nazwisko Grzegorz Winczewski		Signature Podpis		Date Data	
General Roughness Chropowatość		Unit Jednostka mm.		MATERIAL 3C90 acc. to KPN-K1959 MATERIAL 3C90 zgodnie z: KPN-K1959		Check Sprawdził		Approval Zatwierdził		Other Inne	
Scale None Skala Brak		PROJ.EURO PROJ.EURO		TYPE NUMBER / TYP		LAB REF No.		UNCONTROLLED COPY generated electronically, conform with original up to the date of its creation KOPIA NIEKONTROLOWANA wygenerowana elektronicznie, zgodna z oryginałem w dniu jego zatwierdzenia			
Status/Status		T58/41/18-3C90		4327 030 75340		D C B A		09-02-05			
Issued by: Wydano przez: M.Zagórowska / K.S.		SUPERSEDES ZASTĘPUJE		SHEETS STRONY 1		SHEET STRONA 110-02		DATE DATA 09-02-05		A-4	
K.S.		Property of WŁAŚCICIEL		Ferroxcube Polska Sp. z o.o. SKIERNIEWICE, POLAND							